

40KG

# PEGANTE LECCO

## GRIS PORCELÁNICO



### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

PEGANTE LECCO PORCELÁNICO es un mortero seco a base de cemento gris o blanco, modificado con aditivos celulósicos y aditivos tipo látex que solo requiere ser mezclado con agua, brindando excelentes propiedades de trabajo y una inigualable adhesión en la instalación de formatos de baja absorción como tabletas de porcelanato en pisos y paredes interiores. De acuerdo con la NTC 6050-1, es un adhesivo cementicio (C) de características mejoradas (2), resistencia al deslizamiento vertical (T), Tiempo abierto extendido (E), de resistencia adhesiva a la tracción después de envejecimiento al calor (H1) y resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua (I1).

### BENEFICIOS

- Listo para usar. Dosifique con agua y mezcle.
- Contiene látex.
- Consistencia pastosa y cremosa ideal para su implementación.
- Mínimo deslizamiento en aplicación vertical.
- Mayor rendimiento dada su granulometría especial.
- Adherencia garantizada en la instalación de porcelanato de cualquier origen en pisos y paredes en zonas interiores.

### SUSTRATOS SUGERIDOS

- Mampostería en general.
- Pañetes o revoques base cemento.
- Pantallas de Concreto (en superficies muy lisas aplicar un mejorador de adherencia, imprimante o darle mayor perfil de anclaje a la superficie mediante escarificado o picado superficial)
- Ladrillo o Bloque de concreto o arcilla.

### PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PEGANTE LECCO PORCELÁNICO es distribuido en bolsas plásticas de 40 kg. Las bolsas de 40 kg con estibado de a 42 bolsas equivalente a 1.680 kg. Se debe almacenar bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes. En su empaque original, se garantiza que el producto mantiene sus características técnicas por hasta 10 meses a partir de su fecha de fabricación, siempre y cuando se conserve la bolsa sellada y almacenada según las condiciones mencionadas anteriormente.

### APLICACIÓN

Preparación de la superficie o soporte:

- La temperatura del sustrato y del ambiente deben estar entre 5°C y 35°C.
- Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, estables, secos, limpios y libres de cualquier sustancia o condición que pueda reducir o prevenir la adhesión adecuada.
- Todas las superficies de concreto o mortero deben haber sido adecuadamente curadas, impermeabilizadas y presentar un contenido de humedad residual menor al 5% comprobado por higrómetro y/o

ejecutando la prueba de humedad del concreto contemplada en la ASTM D4263.

Preparación del producto:

- Recuerde siempre verter el polvo al agua y no al revés.
- En un recipiente limpio, vierta 1 parte de agua potable y luego agregue gradualmente 3 partes de PEGANTE LECCO PORCELÁNICO mientras mezcla lentamente.
- Deje reposar la mezcla al menos durante 5 minutos antes de volver a mezclar.
- Si la mezcla se vuelve pesada o rígida, agregue máximo un 5% más de agua potable. El aumento o disminución de la cantidad de agua de amasado usualmente depende de la condición y temperatura ambiente. Aplicación del producto:
- Antes de comenzar a instalar, verifique que el sustrato y los enchapes estén firmes y sólidos, estables, secos, limpios y libres de polvo, grasas, aceites, desmoldantes y/o cualquier otra sustancia o condición que pueda reducir o impedir la adhesión adecuada.
- En caso que el sustrato presente una alta porosidad, se sugiere rociar un poco de agua siguiendo la técnica de las 3 "S" Sustrato Superficialmente Saturado.
- Elija una llana dentada con suficiente profundidad para lograr un 85% o más de contacto tanto con el enchape como con el sustrato para aplicaciones interiores, y 95% o más para aplicaciones exteriores.
- Ejerciendo presión, aplique y extienda una capa del adhesivo sobre el sustrato usando el lado liso de la llana, con el fin de regularizar e incorporar el adhesivo en los poros del sustrato.
- Aplicar una capa del adhesivo, extendiéndolo en un solo sentido con el lado dentado de la llana, idealmente en sentido perpendicular al borde más largo del enchape.
- Extienda sólo la cantidad de mortero que pueda colocarse en un período de 15 a 20 minutos antes de que el producto genere una película superficial o piel. El tiempo abierto puede variar en condiciones desfavorables del lugar de trabajo como altas temperaturas, incidencia de luz solar directa o viento constante.
- En el caso de instalación de enchapes con cantos superiores a 30 cm, utilizar siempre el método de doble encolado, que consiste en aplicar una capa adicional de adhesivo con el lado liso de la llana sobre el revés del enchape.
- Instale firmemente el enchape sobre el adhesivo aún fresco y muévelo suavemente en sentido contrario a los surcos dejados por la llana, con el objetivo de colapsar las crestas del adhesivo y conseguir así el máximo recubrimiento. Posteriormente golpee suavemente la superficie del enchape con un martillo de caucho, para eliminar cualquier vacío o burbuja de aire que pueda haber quedado atrapada bajo la pieza. Verifique el contacto adecuado entre el adhesivo, el enchape y el sustrato levantando periódicamente alguna piezas para verificar que tengan el recubrimiento adecuado.
- Cuando el adhesivo haya desarrollado una película superficial (efecto piel) se recomienda no colocar ningún enchape sobre él, sino retirarlo y eliminarlo en su totalidad y aplicar uno nuevo recién mezclado. No

humedezca ni mezcle el adhesivo nuevamente con agua una vez haya formado película, esta práctica no es recomendada ya que genera un velo anti adherente y afectará el rendimiento final del producto.

- Retire el exceso de adhesivo de las juntas para que al menos 2/3 de la profundidad del enchape esté disponible para la recibir la boquilla o lechada.
- 24 horas después de terminar la instalación del enchape, se puede emboquillar con BOQUILLA LÁTEX.

### RENDIMIENTOS

FORMATO/cm	LLANA/mm	RENDIMIENTO KG/M <sup>2</sup>
30x30	6x6	4,5 kg/m <sup>2</sup>
40x40	6x6 / 6x10	5,0 Kg/m <sup>2</sup>
50x50	10x10	6,0 Kg/m <sup>2</sup>
60x60	10x10 / 12x12	7,0 Kg/m <sup>2</sup>
80x80	12x12 / 10x15	10,0 Kg/m <sup>2</sup>
≥100x100	15x15	≥12,0 Kg/m <sup>2</sup>

### DATOS TÉCNICOS

#### PROPIEDADES EN SECO

#### CARACTERÍSTICAS EN ESTADO SECO

Apariencia	Polvo fino y homogéneo
Color	Gris
Densidad en Polvo (gr/cm <sup>3</sup> )	1,3 ± 0,1

#### PROPIEDADES EN HUMEDO (23+2 °C, 50+5 % HR)

Dosificación de agua para la mezcla	6,5 ± 0,5 litros por cada 25 kg de producto
	10,5 ± 0,5 litros por cada 40 kg de producto
	3 partes de Pegante Gris Cerámico con 1 parte de agua
Tiempo de reposo	5 minutos
Tiempo Abierto (minutos) Tiempo de trabajo	30 minutos*
Vida de la pasta (Horas) Tiempo en balde	2,5 ± 0,5 horas
Resistencia al deslizamiento	< 0,5mm

**PROPIEDADES EN HUMEDO (23+2 °C, 50+5 % HR)**

Tiempo para emboquillar	Mínimo 24 horas
Transito liviano	Aprox. 24 horas
Puesta en servicio	> 10 días
Temperatura de aplicación	5°C a 35°C
Espesor de aplicación	3 a 10 mm
pH	Aprox. 11
Densidad en húmedo (g/cm <sup>3</sup> )	1,7 ± 0,1

**PROPIEDADES FINALES BAJO NTC 6050-1**

Resistencia adhesiva a la tracción condición estándar después de 28 días (MPa)	≥ 1,0
Resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua (MPa)	≥ 0,5
Resistencia adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calor (MPa)	≥ 0,5
Resistencia adhesiva a la tracción condición tiempo abierto (MPa)	≥ 0,5
Resistencia adhesiva a la tracción condición tiempo abierto extendido (MPa)	≥ 0,5

**INFORMACIÓN AMBIENTAL**

VOC Calculados máximos (g/l)	< 0,2 g/l
------------------------------	-----------

**PRECAUCIONES Y LIMITACIONES**

- No instale cuando la temperatura del sustrato y del ambiente sea menor a 5°C o superior a 35°C.
- No aplique directamente sobre estucos o enlucido en yeso.
- No aplique sobre sustratos dimensionalmente inestables como pisos de madera, tableros de madera contrachapada (OSB), placas de fibrocemento, láminas de yeso-cartón, ni tampoco sobre sustratos expuestos a vibraciones.
- No lo use para instalar piedra sensible a la humedad (mármol verde, piedra caliza y granito).
- Este producto no es apto para instalar porcelanato sobre enchapes existentes.
- Aplique un poco de agua limpia sobre los sustratos porosos para humedecerlos.
- Asegúrese siempre de que la parte posterior del enchape esté libre de polvo o talco, límpiela con una esponja húmeda. No hacerlo probablemente provocará una falsa adherencia y por tanto un desprendimiento posterior.
- Es imperativo inducir y tratar todas las juntas requeridas (expansión, contracción, control, perimetrales, de modulación, etc.) para garantizar la estabilidad del acabado.
- Mezcle siempre el producto con la cantidad de agua aquí indicada. El exceso de agua dentro de la mezcla reducirá su resistencia y desempeño final.
- Nunca agregue cemento o arena a la mezcla.
- Utilice siempre las herramientas adecuadas y use equipo de protección personal.

**SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

LECCO aconseja el tipo de pegante adecuado para cada aplicación, de acuerdo con la ficha técnica de cada producto. En caso de duda respecto a la selección, utilización o aplicación de este producto, consultar previamente con nuestro departamento técnico. Si usted requiere de un producto específico, nuestro departamento técnico le ayudará a concretar sus especificaciones y desarrollará el que mejor se adapte a sus necesidades. Para mayor información escribanos a [solucioncliente@lecco.com.co](mailto:solucioncliente@lecco.com.co).

**OBSERVACIONES**

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal saber y entender, pero deben considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO. Al no conocer ni poder intervenir en la ejecución de las obras, estas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a MSC. La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y factores que intervienen en el uso del producto. Así, frente a instalaciones no descritas en esta ficha, recomendamos consultar con nuestro departamento técnico o realizar una prueba previa, para comprobar su idoneidad. LECCO garantiza que sus productos han sido controlados por su laboratorio de calidad y son conforme a las características descritas en las fichas técnicas.

Comercializado por: TODACO S.A.S  
[solucioncliente@lecco.com.co](mailto:solucioncliente@lecco.com.co)

Cumple Norma  
 Técnica Colombiana  
 NTC 6050-1  
 ISO 13007